



Fiche technique N° LF005

30-08-2023

Annule et remplace  
les éditions précédentes

## AQUALASURE

PRODUIT D'IMPREGNATION  
ET DE FINITION POUR BOIS  
EN PHASE AQUEUSE

Vernis semi-pelliculaire de protection du bois

### CARACTERISTIQUES PRATIQUES

<b>DESTINATION :</b>	<b>EXTERIEUR</b> sur tous bois verticaux, convient également pour l' <b>INTERIEUR</b> pour vos travaux neufs et/ou rénovation. (Rénovation locale possible). Imprégnation sur bois neufs ou anciens, même sur ancienne lasure Acrylique ou Glycéro.
<b>PROPRIÉTÉS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Haute protection durable contre UV et intempéries.</li><li>- Toutes essences de bois. Nourrit en profondeur et embellit.</li><li>- Microporeuse et hydrofuge - pénètre le bois en profondeur.</li><li>- Entretien facile : <b>Lessivable</b>.</li></ul>
<b>APPLICATION :</b>	Brosse & Pistolet
<b>TEINTES EN STOCK :</b>	<p>Incolore    Chêne clair    Chêne moyen    Chêne foncé    Acajou    Merisier</p> <p>Châtaignier    Gris anthracite    Noir</p>
<b>ASPECT EN FINITION :</b>	<b>SATINÉ</b>
<b>RENDEMENT :</b>	14m <sup>2</sup> /L selon nature du support et mode d'application
<b>SÉCHAGE :</b>	La durée de séchage dépend des conditions atmosphériques au moment de la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none"><li>- Sec : 8 heures</li><li>- Recouvrable : immédiatement</li></ul>
<b>NETTOYAGE &amp; DILUTION :</b>	À l'eau
<b>CONDITIONNEMENTS :</b>	1L • 2.5L • 5 L • 20L

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 7b <sup>2</sup> /4a.
<b>VISCOSITÉ :</b>	50-60" CF6 à 20°C
<b>MASSE VOLUMIQUE :</b>	1.001Kg/L
<b>EXTRAIT SEC :</b>	61.28%
<b>COV :</b>	43.04 g/L



## MODE D'EMPLOI :

<b>Préparation du support :</b>	<b>Le support doit être :</b> Propre, sain, sec, dégraissé et dépolvé. <b>Sur support lasuré :</b> Poncer, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
<b>Application :</b>	Peinture prête à l'emploi. Attention à bien agiter avant et pendant utilisation pour permettre la remise en suspension des pigments. <b>Mise à viscosité :</b> - 1 <sup>ère</sup> couche diluée à 5% à l'eau. - 2 <sup>ème</sup> et 3 <sup>ème</sup> couche pur, non diluée. <b>Mode d'application :</b> Appliquer en couches fines dans le sens des fibres du bois à la brosse ou au pistolet. (Deux couches préconisées). <b>Nettoyage :</b> À l'eau
<b>Précautions d'emploi &amp; Respect de l'environnement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.</li><li>- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.</li><li>- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li><li>- Refermer hermétiquement le bidon après usage.</li><li>- Tenir hors de portée des enfants.</li><li>- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.</li><li>- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum d'eau. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

<b>Conservation :</b>	6 mois après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
<b>Hygiène et sécurité :</b>	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

**EBS LYD FRANCE** - ZAL du Possible – Chemin des Dames  
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92  
Mail : [lydfrance@lerelais.org](mailto:lydfrance@lerelais.org) [www.lydfrance@lerelais.org](http://www.lydfrance@lerelais.org)