



Fiche technique N° LF023



30-08-2023

Annule et remplace  
les éditions précédentes

## EPOXY ZINC RE

PRIMAIRE  
ESTER D'EPOXY  
RICHE EN POUSSIERE DE ZINC

### CARACTERISTIQUES PRATIQUES

<b>DESTINATION :</b>	Primaire de protection des matériaux ferreux situés en usine ou sur chantier, en ambiance industrielle ou maritime.
<b>PROPRIÉTÉS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Protection cathodique de la surface peinte.</li><li>- Emanations peu nocives et réduites en cas de sou dure ou de découpage au chalumeau.</li><li>- Résistance à la chaleur : 400°C.</li><li>- Tenue au brouillard salin &gt;500 h (épaisseur 40 microns).</li><li>- Très bonne tenue en atmosphère industrielle polluée.</li><li>- Thixotrope</li></ul>
<b>APPLICATION :</b>	
<b>TEINTES EN STOCK :</b>	 Gris
<b>ASPECT EN FINITION :</b>	<b>SATINÉ</b>
<b>RENDEMENT :</b>	± 3 m <sup>2</sup> /Kg en moyenne
<b>SÉCHAGE :</b>	La durée de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre et par l'épaisseur déposée : <ul style="list-style-type: none"><li>- Hors poussière : 30 minutes (20°C)</li><li>- Manipulable : 1 à 2 heures (20°C)</li><li>- Recouvrable : 12 heures (20°C)</li></ul>
<b>NETTOYAGE &amp; DILUTION :</b>	Y5212
<b>CONDITIONNEMENTS :</b>	5Kg • 25Kg

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 10g.
<b>MASSE VOLUMIQUE :</b>	2.126Kg/L
<b>EXTRAIT SEC :</b>	82.12%
<b>COV :</b>	287.63g/L



## MODE D'EMPLOI :

<b>Préparation du support :</b>	Grenailage ou sablage indispensable. À recouvrir impérativement (nous consulter pour test de compatibilité).
<b>Application :</b>	<b>NE PAS APPLIQUER EN DESSOUS DE 5°C OU SOUS UNE HUMIDITE SUPERIEURE A 80%.</b> <b>Dilution :</b> Dilution préconisée au Y5212. De 10 à 20% suivant le type de matériel d'application utilisé. <b>Mode d'application :</b> Utiliser un pistolet pneumatique ou airless et une brosse pour de petites surfaces. <b>Nettoyage :</b> Au diluant Y5212
<b>Précautions d'emploi &amp; Respect de l'environnement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.</li><li>- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.</li><li>- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li><li>- Refermer hermétiquement le bidon après usage.</li><li>- Tenir hors de portée des enfants.</li><li>- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.</li><li>- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y5212. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

<b>Conservation :</b>	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
<b>Hygiène et sécurité :</b>	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

**EBS LYD FRANCE** – ZAL du Possible – Chemin des Dames  
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92  
Mail. : [lydfrance@lerelais.org](mailto:lydfrance@lerelais.org) [www.lydfrance@lerelais.org](http://www.lydfrance@lerelais.org)