



Fiche technique N° LF028


30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

LAQUE SR

FINITION BRILLANTE A SECHAGE RAPIDE
(ALKYDE MODIFIEE).

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	Couche de finition brillante dans les processus antirouille pour l'industrie générale.
PROPRIÉTÉS :	- Excellente adhérence sur primaires et sous-couches LYD du type LYDOFER
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	Teintes sur demande
ASPECT EN FINITION :	BRILLANT
RENDEMENT :	± 8 à 10 m ² /Kg en moyenne.
SECHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques au moment de l'application : - Hors poussière : 30 minutes - Sec au toucher : 1 heures - Recouvrable : 4 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	Y5212 (Moyen) – Y3214 (Lourd)
CONDITIONNEMENTS :	5Kg • 25Kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 4a.
VISCOSITÉ :	80-100" CF4 à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	
EXTRAIT SEC :	
COV :	



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Application sur matériaux ferrifères sains, propres et secs. Appliquer au préalable une couche primaire de type LYDOFER. Sur autre primaire ou ancienne peinture : FAIRE IMPERATIVEMENT UN TEST DE COMPATIBILITE. NE PAS APPLIQUER SUR GALVA.
Application :	Mise à viscosité : ??? Prêt à l'emploi ? Mode d'application : Application au pistolet pneumatique ou à l'airless, éventuellement à la brosse et/ou au rouleau pour les petites pièces. Ce produit peut être adapté pour application en électrostatique. Nettoyage : Diluant Y5212 (Moyen) – Y3214 (Lourd)
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y5212 (Moyen) ou Y3214 (Lourd). Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org