



Fiche technique N° LF029

30-08-2023

Annule et remplace  
les éditions précédentes

## LAQUE URETHANE

REVETEMENT 2 EN 1  
À BASE DE RESINE  
ALKYDE URTEHANE

### CARACTERISTIQUES PRATIQUES

<b>DESTINATION :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peinture pour fibrociment, métaux ferreux, tuiles</li><li>- Convient pour tous les sols (béton, bitume...)</li></ul>										
<b>PROPRIÉTÉS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Excellente adhérence et bonne résistance à l'abrasion sur tôles fibrociment, bac acier, tuiles et sur sols destinés au trafic de piétons ou de matériel roulant de poids limité.</li><li>- Non glissant</li></ul>										
<b>APPLICATION :</b>											
<b>TEINTES EN STOCK :</b>	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Blanc</td><td>Ivoire Clair RAL1015</td><td>Brun Rouge RAL 8012</td><td>Gris Fenêtre RAL 7040</td><td>Gris Anthracite RAL 7016</td></tr></table> <p><b>Autres teintes disponibles sur demande</b></p>						Blanc	Ivoire Clair RAL1015	Brun Rouge RAL 8012	Gris Fenêtre RAL 7040	Gris Anthracite RAL 7016
											
Blanc	Ivoire Clair RAL1015	Brun Rouge RAL 8012	Gris Fenêtre RAL 7040	Gris Anthracite RAL 7016							
<b>ASPECT EN FINITION :</b>	<b>BRILLANT</b>										
<b>RENDEMENT :</b>	± 8 m <sup>2</sup> /Kg en moyenne										
<b>SÉCHAGE :</b>	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre et de l'épaisseur déposée : <ul style="list-style-type: none"><li>- Hors poussière : 1 heures</li><li>- Manipulable : 5 heures</li><li>- Recouvrable : après 24 heures</li></ul>										
<b>NETTOYAGE &amp; DILUTION :</b>	Y0203										
<b>CONDITIONNEMENTS :</b>	5 Kg • 25 Kg										

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 4a.
<b>VISCOSITÉ (Base) :</b>	100-120" CF4 à 20°C
<b>MASSE VOLUMIQUE :</b>	1.191Kg/L
<b>EXTRAIT SEC :</b>	65.04%



## MODE D'EMPLOI :

<b>Préparation du support :</b>	<b>Sur support métal ferreux :</b> Recouvrir au préalable d'un primaire de type CHROMALYD. Application sur une surface saines, propre et sec. <b>Sur béton :</b> Dépoussiérer et dégraisser préalablement.
<b>Application :</b>	<b>Dilution :</b> Première couche diluée à 10-15% et seconde pure ou diluée à 5% avec diluant Y0203 <b>Mode d'application :</b> Application directe sans sous-couche pour tous les supports type béton, bitume, fibrociment, tuile... Application à la brosse, rouleau et/ou pistolet pneumatique. <b>Nettoyage :</b> Avec le diluant Y0203
<b>Précautions d'emploi &amp; Respect de l'environnement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.</li><li>- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.</li><li>- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li><li>- Refermer hermétiquement le bidon après usage.</li><li>- Tenir hors de portée des enfants.</li><li>- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.</li><li>- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y0203. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

<b>Conservation :</b>	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
<b>Hygiène et sécurité :</b>	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE – ZAL du Possible – Chemin des Dames  
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92  
Mail. : [lydfrance@lerelais.org](mailto:lydfrance@lerelais.org) [www.lydfrance@lerelais.org](http://www.lydfrance@lerelais.org)