



Fiche technique N° LF032

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

LYDEPOXOL

SPÉCIAL SOL
PEINTURE EPOXY
BI-COMPOSANTS

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	Revêtement antipoussière pour sols destinés au trafic des piétons ou de matériel roulant de faible tonnage
PROPRIÉTÉS :	<ul style="list-style-type: none">- Bon accrochage sur béton, métaux et bois- Haute résistance aux chocs, à l'abrasion et aux atmosphères agressives (acides et bases faibles, hydrocarbures, huiles minérales, corps gras...)
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	Teintes disponibles sur demande
ASPECT EN FINITION :	BRILLANT
RENDEMENT :	± 6 à 8 m ² /Kg en moyenne.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre : <ul style="list-style-type: none">- Hors poussière : 2 heures- Manipulable : 8 heures- Recouvrable : 24 heures- Mise en service : 72 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	Y5113
CONDITIONNEMENTS :	<ul style="list-style-type: none">- 5Kg (4Kg de base – 1Kg de durcisseur J8000)- 25Kg (20Kg de base – 5Kg de durcisseur J8000)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 6b.
VISCOSITÉ (Base) :	40-50" CF6 à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	1.574Kg/L
EXTRAIT SEC :	73.42%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	NE PAS APPLIQUER A UNE TEMPERATURE INFERIEURE A 10°C La surface doit être sèche, dépoussiérée et dégraissée. Elle doit en outre, présenter une légère rugosité afin d'assurer un bon accrochage. Sur anciennes peintures saines : FAIRE UN TEST DE COMPTABILITE PREALABLE.
Application :	Dilution : Première couche diluée à 15-20% et seconde pure ou diluée à 5% avec diluant Y5113 Mode d'application : Mélanger la base et le durcisseur. (Attention : Durée de vie du mélange entre 6 à 8 heures en fonction de la température ambiante). Laisser mûrir 15 minutes. (Application à la brosse, rouleau, pistolet pneumatique ou airless). Nettoyage : Nettoyer le matériel d'application immédiatement après usage au diluant Y5113 Mise en service : Veuillez patienter 72 heures minimum après l'application de la 2 ^{ème} couche.
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y5113. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an pour la base et 6 mois pour le durcisseur après ouverture de leur emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org