



Fiche technique N° LF035

30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

LYDOFER

PRIMAIRE / FINITION
ANTIROUILLE PHOSPHATANT
À SÉCHAGE RAPIDE
À BASE DE RESINE GLYCEROPHTALIQUE

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- INTERIEUR et EXTERIEUR - En industrie générale (charpentes métalliques, ferronnerie...) sur supports ferreux.
PROPRIÉTÉS :	- Bonne adhérence sur supports ferreux. - Bon pouvoir anticorrosion et garnissant.
APPLICATION :	
TEINTES EN STOCK :	 Rouge Brun Chamois Gris Blanc Autres teintes disponibles sur demande
ASPECT EN FINITION :	SATINÉ
RENDEMENT :	± 6 à 8 m ² /Kg en moyenne.
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre : - Hors poussière : 15 minutes - Manipulable : 30 minutes - Recouvrable : 2 heures
NETTOYAGE & DILUTION :	Y5212
CONDITIONNEMENTS :	5Kg • 25Kg • Aérosol : 400ml

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T 36-005 : FAMILLE I, Classe 4a.
VISCOSITÉ :	60-80" CF4 à 20°C
MASSE VOLUMIQUE :	1.483Kg/L
EXTRAIT SEC :	70.53%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Application sur matériaux ferrières sains, propres et secs (brossage, dégraissage, sablage, grenailage nécessaire) NE PAS APPLIQUER SUR DU GALVA Sur anciennes peintures : FAIRE UN TEST DE COMPTABILITE PREALABLE. Sur anciennes peintures brillantes ou satinées : Poncer pour casser le brillant, lessiver, rincer, puis laisser sécher.
Application :	Dilution : Avec le diluant Y5212 Mode d'application : Appliquer au pistolet pneumatique, airless, aérosols. Ce produit peut être adapté pour application en électrostatique. Nettoyage : Au diluant Y5212
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y5212. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org