



Fiche technique N° LF045

30-08-2023

Annule et remplace  
les éditions précédentes

## MULTICOUCHE W

PEINTURE MULTICOUCHE  
GLYCEROPHTALIQUE

### CARACTERISTIQUES PRATIQUES

<b>DESTINATION :</b>	- <b>INTERIEUR et EXTERIEUR</b> - Industrie générale. - Processus antirouilles multicouches.
<b>PROPRIÉTÉS :</b>	- Bonne adhérence sur métaux ferreux, bois, béton, ciment...
<b>APPLICATION :</b>	
<b>TEINTES EN STOCK :</b>	<b>Toutes teintes disponibles sur demande</b>
<b>ASPECT EN FINITION :</b>	<b>BRILLANT ou SATINÉ</b>
<b>RENDEMENT :</b>	± 8 à 10 m <sup>2</sup> /kg en moyenne.
<b>SÉCHAGE :</b>	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre et de l'épaisseur déposée : - Hors poussière : 4 heures - Manipulable : 10 heures - Recouvrable : 24 heures
<b>NETTOYAGE &amp; DILUTION :</b>	Y0203
<b>CONDITIONNEMENTS :</b>	5 Kg • 25 Kg

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES BRILLANT :

<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR NF T 36-005: FAMILLE I, Classe 4a.
<b>VISCOSITÉ :</b>	50-60" CF4 à 20°C
<b>MASSE VOLUMIQUE :</b>	1.174Kg/L
<b>EXTRAIT SEC :</b>	64.66%

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SATIN :

<b>CLASSIFICATION :</b>	AFNOR NF T 36-005: FAMILLE I, Classe 4a.
<b>VISCOSITÉ :</b>	45-55" CF4 à 20°C
<b>MASSE VOLUMIQUE :</b>	1.291Kg/L
<b>EXTRAIT SEC:</b>	68.42%



## MODE D'EMPLOI :

<b>Préparation du support :</b>	La surface doit être, propre, saine et débarrassée de toute trace de gras ou de calamine. (Brossage, Sablage si nécessaire). <b>NE PAS APPLIQUER SUR DU GALVA</b> <b>Sur ancienne peinture : FAIRE UN TEST DE COMPATIBILITE PREALABLE.</b>
<b>Application :</b>	<b>Dilution :</b> Au diluant Y0203 <b>Mode d'application :</b> Appliquer à la brosse, au rouleau ou au pistolet. <b>Nettoyage :</b> Au diluant Y0203
<b>Précautions d'emploi &amp; Respect de l'environnement :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.</li><li>- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.</li><li>- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.</li><li>- Refermer hermétiquement le bidon après usage.</li><li>- Tenir hors de portée des enfants.</li><li>- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.</li><li>- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y0203. Ne pas jeter les résidus à l'égout.</li></ul>

## PRECAUTIONS D'EMPLOI :

<b>Conservation :</b>	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
<b>Hygiène et sécurité :</b>	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

**EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames**  
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92  
Mail : [lydfrance@lerelais.org](mailto:lydfrance@lerelais.org) [www.lydfrance@lerelais.org](http://www.lydfrance@lerelais.org)