



Fiche technique N° LF048




30-08-2023

Annule et remplace
les éditions précédentes

PLIOLYD

PEINTURE À BASE DE TERPOLYMERE
DU TYPE VINYL ACRYLIQUE
EN PHASE SOLVANT
COMMERCIALISE SOUS LA MARQUE PLIOLITE
PAR LA SOCIETE GOODYEAR

CARACTERISTIQUES PRATIQUES

DESTINATION :	- INTERIEUR et EXTERIEUR - Bâtiment. Recommandé sur béton cellulaire, béton brut, pierres, briques, parpaings etc....								
PROPRIÉTÉS :	- Microporeuse et insaponifiable. - Excellente opacité et tenue aux intempéries. - Hydrofuge								
APPLICATION :									
TEINTES EN STOCK :	<table border="0"><tr><td> Blanc - RAL 9016</td><td> Ton Pierre</td><td> Pierre du Gard</td><td> Rouge Brique</td></tr><tr><td> Gris Clair RAL 7035</td><td> Gris Ciment RAL 7045</td><td> Gris Ardoise RAL 7015</td><td> Gris Anthracite RAL 7016</td></tr></table> <p>Autres teintes disponibles sur demande.</p>	 Blanc - RAL 9016	 Ton Pierre	 Pierre du Gard	 Rouge Brique	 Gris Clair RAL 7035	 Gris Ciment RAL 7045	 Gris Ardoise RAL 7015	 Gris Anthracite RAL 7016
 Blanc - RAL 9016	 Ton Pierre	 Pierre du Gard	 Rouge Brique						
 Gris Clair RAL 7035	 Gris Ciment RAL 7045	 Gris Ardoise RAL 7015	 Gris Anthracite RAL 7016						
ASPECT EN FINITION :	MAT								
RENDEMENT :	± 5 m ² /Kg en moyenne. Variable selon le degré de porosité et l'état de rugosité du support.								
SÉCHAGE :	La vitesse de séchage peut être influencée par les conditions atmosphériques lors de la mise en œuvre : - Hors poussière : 1 heure - Manipulable : 4 à 6 heures - Recouvrable : 12 heures								
NETTOYAGE & DILUTION :	Y0203 – Y0207								
CONDITIONNEMENTS :	5 Kg • 25 Kg								

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

CLASSIFICATION :	AFNOR NF T36-005 : FAMILLE I, Classe 7b1.
VISCOSITÉ :	12 poises à 20°C.
MASSE VOLUMIQUE :	1.417Kg/L
EXTRAIT SEC :	63.95%



MODE D'EMPLOI :

Préparation du support :	Les surfaces doivent être saines, propres et secs.
Application :	Dilution : Première couche diluée à 15-20% et seconde pure ou 5% de diluant Y0203 Mode d'application : Application au rouleau et/ou au pistolet. Nettoyage : Au diluant Y0203
Précautions d'emploi & Respect de l'environnement :	<ul style="list-style-type: none">- En intérieur, seulement dans un endroit bien ventilé. Aérer la pièce pendant l'application et le séchage.- En extérieur, ne pas appliquer en plein soleil.- Utiliser les équipements de protection individuelle propres et correctement entretenus : gants et protections oculaires conçues contre les projections de liquides.- Refermer hermétiquement le bidon après usage.- Tenir hors de portée des enfants.- L'emballage et le reste de son contenu doivent être éliminés dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.- Pour nettoyer les outils, racler le surplus et immerger dans un minimum de diluant Y0203. Ne pas jeter les résidus à l'égout.

PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Conservation :	1 an après ouverture dans son emballage d'origine soigneusement refermé, au sec et à l'abri du gel.
Hygiène et sécurité :	Contactez nous pour consulter la fiche de données de sécurité.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.

"image : Flaticon.com". Les icônes d'applications proviennent des ressources de Flaticon.com.

EBS LYD FRANCE - ZAL du Possible – Chemin des Dames
62700 Bruay-la-Buissière – Service client : +33 (0)3 21 01 77 92
Mail. : lydfrance@lerelais.org www.lydfrance@lerelais.org